

BIZON er en moderne læder med et flot rustikt look. Læderets ekstreme holdbarhed gør Bizon særdeles velegnet for anvendelse til kontraktmarkedet. Findes i mange flotte og moderne farver.

Teknisk specifikation:

Råvarer: Narvlæder af oversøiske råhuder.
Kromgarvet – fremstillet uden brug af PCP og CFC, som er skadeligt for miljøet.
Alt CAMO læder er gennemfarvet.

Brandtest:

Materialet opfylder krav i.h.t.:
UNI EN ISO 1021-1/2,
BS5852 1990 Sec. 4 NI/O-1,
California T.B. 117

	Test resultat	Anbefalede værdier	Metode
Tykkelse: 1,2 – 1,4 mm			
Tør, bøjningsholdbarhed / antal gnidninger	> 200.000	20.000	DS/EN ISO 5402
Lysægthed	> 7	4	EN ISO 105-B02
Gnidægthed, tør, farveændringer, 500 gnidninger	5 Let blank effekt	4	ISO 11640
Gnidægthed, tør, afsmitning, 500 gnidninger	4	4	ISO 11640
Gnidægthed, våd, farveændringer, 250 gnidninger	4	3	ISO 11640
Gnidægthed, våd, afsmitning, 250 gnidninger	2-3	3	ISO 11640
Gnidægthed, sved, farveændringer, 80 gnidninger	4-5	3	ISO 11640 ISO 11641
Gnidægthed, sved, afsmitning, 80 gnidninger	3-4	3	ISO 11640 ISO 11641
Overfladeægthed	6,0 N/10 mm	2 N/10 mm	ISO 11644

BIZON is a modern leather with a well-built texture. Its excellent durability makes Bizon very suitable for the contract market. Available in a wide range of nice and modern colours.

Technical specification:

Raw material: Grain leather from overseas hides. Chrome tanned and produced without the use of PCP and CFC which are damaging to the environment.
All CAMO leather is dyed through.

Flame resistance: The material fulfills the requirements according to:
UNI EN ISO 1021-1/2,
BS5852 1990 Sec. 4 NI/O-1,
California T.B. 117

	Test Result	Recommended Values	Method
Thickness: 1,2 – 1,4 mm			
Dry flexing resistance / number of motions	> 200.000	20,000	DS/EN ISO 5402
Fastness to light	> 7	4	EN ISO 105-B02
Rubbing resistance, dry, colour changes, 500 rubbings	5 Slightly polishing effect	4	ISO 11640
Rubbing resistance, dry, smudging, 500 rubbings	4	4	ISO 11640
Rubbing resistance, wet, colour changes, 250 rubbings	4	3	ISO 11640
Rubbing resistance, wet, smudging, 250 rubbings	2-3	3	ISO 11640
Rubbing resistance, perspiration, colour changes, 80 rubbings	4-5	3	ISO 11640 ISO 11641
Rubbing resistance, perspiration, smudging, 80 rubbings	3-4	3	ISO 11640 ISO 11641
Adhesion of finish	6.0 N/10 mm	2 N/10 mm	ISO 11644

Bei **BIZON** handelt es sich um modernes Leder in schickem, rustikalem Look. Durch seine außergewöhnliche Haltbarkeit ist das Leder Bizon für den privaten als auch für den gewerblichen Einsatz sehr geeignet. Bizon ist in zahlreichen ansprechenden und modernen Farben erhältlich.

Warendeklaration:

Rohstoff: Narbleder aus überseeischen Rohhäuten.
Chromgegerbt – ohne Einsatz der umweltschädlichen Stoffe PCP und CFC.
Alle CAMO-Leder sind durchgefärbt.

Test auf Endzündbarkeit: Das Material erfüllt die Anforderungen nach:
UNI EN ISO 1021-1/2,
BS5852 1990 Sec. 4 NI/O-1,
California T.B. 117

	Testergebnis	Empfohlene Werte	Methode
Stärke: 1,2 – 1,4 mm			
Trocken, Biegefestigkeit / Anzahl der Abriebversuche	> 200.000	20.000	DS/EN ISO 5402
Lichtehtheit	> 7	4	EN ISO 105-B02
Reibechtheit, trocken, Farbveränderungen, 500 x Abrieb	5 Glanzeffekte	4	ISO 11640
Reibechtheit, trocken, Abfärben, 500 x Abrieb	4	4	ISO 11640
Reibechtheit, nass, Farbveränderungen, 250 x Abrieb	4	3	ISO 11640
Reibechtheit, nass, Abfärben, 250 x Abrieb	2-3	3	ISO 11640
Reibechtheit, Schweiß, Farbveränderungen, 80 x Abrieb	4-5	3	ISO 11640 ISO 11641
Reibechtheit, Schweiß, Abfärben, 80 x Abrieb	3-4	3	ISO 11640 ISO 11641
Oberflächenechtheit	6,0 N/10 mm	2 N/10 mm	ISO 11644

06.2014

