

## TUNDRA – Anilin læder

### Tekniske data

Gennemsnitsstørrelse: 4,5 m<sup>2</sup>

Tykkelse: 1,2-1,4 mm

Råvarer: Australske råhuder

Garvning: Krom

	Metode	Testresultat
Lysægthed	DIN EN ISO 105-B02 / IUF 402	3
Gnidægthed, tør, 100 gnidninger	DIN EN ISO 11640 / IUF 450	4
Gnidægthed, våd, 10 gnidninger	DIN EN ISO 11640 / IUF 450	4
Gnidægthed, sved, 10 gnidninger	DIN EN ISO 11640 / IUF 450	4
Rivstyrke	DIN EN ISO 3377-1	Min. 20 N/mm

Kromgarvet og fremstillet uden brug af PCP og CFC, som er skadeligt for miljøet.  
Læderet overholder alle grænser og normer for krom VI og REACH-erklæringen.

#### **Brandtest:**

Artiklen opfylder krav i.h.t.:

UNI EN ISO 1021 – 1/2

BS 5852 1991 Sec. 4 NI/0-1

California T.B. 117-2013 section 1