IMPERIAL – Aniline leather
Technical specifications

Average size: 4,8 m2
Thickness: 1,3-1,5 mm

Raw material: European bullhides
Tanning: Corn tanned

	Method	Test result
Light fastness	DIN EN ISO 105-B02	2/3
Rubbing fastness, dry, 50 rubbings	DIN EN ISO 11640	≥3
Rubbing fastness, wet, 20 rubbings	DIN EN ISO 11640	≥3
Rubbing fastness, sweat, 50 rubbings	DIN EN ISO 11640	≥3
Tearing strength	DIN EN ISO 3377-1	≥20 N
Flexing endurance	DIN EN ISO 5402-1	20.000 no cracking
Finish Adhesion	DIN EN ISO 11644	Min. 4 N/cm

Corn tanned and produced without the use of PCP and CFC which are damaging to the environment. The leather complies with all limits and standards for chrome VI and the REACH declaration.

Flammability test:
The material fulfils the requirements according to:
UNI EN ISO 1021-1/2
BS 5852 UK Match & Cigarette Test
BS 5852 Crib 5
California T.B. 117-2013 section 1