

LIMONE – Tekniske data

LIMONE er et karakterfuldt læder med et naturligt og autentisk udtryk, der visuelt minder om et klassisk anilin læder, men med den ekstra fordel af en beskyttende overflade. Resultatet er et læder, der forener naturens levende skønhed med en højere modstandsdygtighed over for daglig brug.

Gennem en særlig garvningsproces opnår LIMONE sit karakteristiske udseende, hvor dybde, nuancer og et smukt farvespil giver hvert skind sit eget unikke udtryk. Overfladen har en varm og indbydende karakter, som tilfører møbler personlighed og gør læderet til et oplagt valg for projekter, hvor æstetik og funktionalitet skal gå hånd i hånd.

LIMONE er særligt velegnet til møbler i både private hjem og kontraktmiljøer, hvor man ønsker den eksklusive følelse af anilin læder kombineret med en mere robust og pletafvisende overflade. Det gør læderet ideelt til sofaer, loungemøbler, stole og andre interiørløsninger, hvor materialets naturlige udtryk skal bevares uden at gå på kompromis med holdbarheden.

Bemærk

Semi anilin læder har en beskyttende overflade, men bevarer fortsat et naturligt udseende. Mindre variationer i farve og struktur kan forekomme og er en del af læderets karakter.

Regelmæssig pleje anbefales for at bevare læderets blødhed og udseende.

Se evt. vores hjemmeside for mere uddybende info: <https://ca-mo.com/laedertype/semi-anilin-laeder/>

Produktinformation

- **Lædertype:** Let slebet vintage semi anilin læder
- **Anvendelse:** Møbler – privat og kontrakt (barer og hoteller)
- **Gennemsnitsstørrelse pr. hud:** ca. 4,4 m²
- **Tykkelse:** 0,8 – 1,0 mm
- **Råvarer:** Australske råhuder
- **Garvning:** Kromgarvet
- **Miljø:** Fremstillet uden brug af PCP og CFC og overholder alle grænser og normer for krom VI samt REACH-erklæringen

Brandtest – Artiklen opfylder krav i.h.t.:

UNI EN ISO 1021 – 1/2

California T.B. 117

	Metode	Testresultat
Lysægthed	IUF 402 / DIN EN ISO 105-B02	5
Flexometer / bøjningsholdbarhed	DIN EN ISO 5402	≥20.000
Gnidægthed, tør, 300 gnidninger	IUF 450 / DIN EN ISO 11640	≥4
Gnidægthed, våd, 80 gnidninger	IUF 450 / DIN EN ISO 11640	≥4
Gnidægthed, sved, 40 gnidninger	IUF 450 / DIN EN ISO 11640	≥4
Rivstyrke	IUF 40 / DIN EN ISO 3377-1	≥20 N
Overfladeægthed	IIUF 470 / UNI EN ISO 11644	≥2,00 N/cm