

SIERRA WHEELMARK – Tekniske data

SIERRA WHEELMARK "Nautica Marine" er et korrigeret læder med et fint, klassisk print, der skaber en smuk og ensartet struktur. Med sin IMO-certificering er SIERRA WHEELMARK det ideelle valg til interiør på krydstogtskibe, yachts og i marineindustrien, hvor der stilles ekstra høje krav til brandsikkerhed, holdbarhed og dokumentation. Læderet er samtidig velegnet til andre krævende kontraktmiljøer, hvor materialerne skal kunne modstå intensiv brug over længere tid.

Den beskyttede overflade gør SIERRA WHEELMARK nem at arbejde med og let at vedligeholde. Artiklen er velegnet til polstring af både bløde og hårde overflader såsom stole, sofaer, bænke, vægbeklædning og specialinventar, hvor der ønskes et slidstærkt læder med et ensartet og elegant udtryk.

SIERRA WHEELMARK tilbydes i en bred vifte af moderne farver, hvilket giver stor frihed i designprocessen og gør det muligt at skabe både diskrete og markante interiørløsninger.

Bemærk

Korrigeret læder har en beskyttende overflade, som sikrer høj slidstyrke, nem vedligeholdelse og et ensartet udseende.

Regelmæssig pleje anbefales for at bevare læderets blødhed og udseende.

Se evt. vores hjemmeside for mere uddybende info: <https://ca-mo.com/laedertype/korrigeret-laeder/>

Produktinformation

- **Lædertype:** Korrigeret læder
- **Anvendelse:** Alle typer polstringer – særligt velegnet til marine- og kontraktmarkedet
- **Certificering:** IMO
- **Gennemsnitsstørrelse pr. hud:** ca. 4,4 m²
- **Tykkelse:** 0,8 – 1,0 mm
- **Råvarer:** Produceret i Italien på brasilianske råhuder
- **Garvning:** Kromgarvet
- **Miljø:** Fremstillet uden brug af PCP og CFC og overholder alle grænser og normer for krom VI samt REACH-erklæringen

Brandtest – Artiklen opfylder krav i.h.t.:

IMO MSC.307 (88) – Annex 1 – Part 8

UNI EN ISO 1021 – 1/2

California T.B. 117

	Metode	Testresultat
Lysægthed	DIN EN ISO 105-B02	5
Gnidægthed, tør, 500 gnidninger	DIN EN ISO 11640	≥ 4
Gnidægthed, våd, 150 gnidninger	DIN EN ISO 11640	≥ 4
Gnidægthed, sved, 80 gnidninger	DIN EN ISO 11640	≥ 4
Overfladeægthed	DIN EN ISO 11644	≥ 2 N/cm
Bøjningsholdbarhed	DIN EN ISO 5402	≥ 30.000
Rivstyrke	DIN EN ISO 3377-1	≥ 20 N